



GUIDE POUR L'APPLICATION

PLÂTRE MAGNÉTIQUE SMART

Le Plâtre Magnétique Smart est une surface magnétique à deux couches haute performance.

Pour appliquer correctement le Plâtre Magnétique Smart, suivez les instructions ci-dessous. Vous trouverez plus d'informations sur notre site www.smartersurfaces.fr

1 MESUREZ

Mesurez la zone que vous souhaitez couvrir, en vous assurant que vous avez un total de 2kg de plâtre magnétique pour chaque mètre carré (10,6 pieds carrés).

2 PRÉPAREZ

Inspectez votre surface, en vous assurant qu'elle soit propre, sèche et capable de supporter le plâtre magnétique. Couvrir les bords, les interrupteurs ou les raccords avec du ruban adhésif. Appliquez une couche d'Apprêt Blanc Smart afin de sceller la surface.

Assurez-vous que l'apprêt soit sec avant d'appliquer le Plâtre Magnétique Smart.

3 MÉLANGEZ

Une fois que vous avez ouvert le récipient de votre plâtre, bien le mélanger. Ne pas diluer car il est prêt à l'emploi.

4 APPLIQUEZ - COUCHE 1

Pour les installateurs professionnels, appliquez 1kg par 1 mètre carré, ou 1.2mm par couche, à l'aide d'une truelle en acier.

Pour les installateurs amateurs, pesez 1kg de plâtre sur une balance. Appliquez sur une surface d'1 mètre carré avec une lame de plâtrage. Une fois appliqué, étalez le plâtre uniformément à travers la zone avec un manchon à rouleaux courts. Répétez ce processus sur la zone d'1 mètre carré suivante.

5 LISSEZ - COUCHE 1

Une fois que votre plâtre est partiellement sec, utilisez une truelle en acier pour lisser la surface avant qu'elle ne soit complètement sèche. Laissez ensuite cette couche un minimum de six heures pour sécher avant d'appliquer une deuxième couche.

6 APPLIQUEZ - COUCHE 2

Appliquez la deuxième couche de plâtre en répétant l'étape 4.

7 LISSEZ - COUCHE 2

Attendez environ une à deux heures, ou jusqu'à ce que votre plâtre soit partiellement sec. Puis, à l'aide d'une truelle en acier, lissez la surface avant qu'elle ne soit complètement sèche. Si nécessaire, utilisez un peu d'eau pour amortir la surface lors du lissage.

8 INSPECTEZ LA SURFACE

Vérifiez si votre surface est inégale ou présente des imperfections après le séchage de la deuxième couche d'apprêt. Si c'est le cas, appliquez une mince couche de plâtre et légèrement écréméz-la sur la surface avec une truelle à contours lisses pour assurer une finition lisse, uniforme.

9 LAISSEZ SÉCHER ET LISSEZ SI NÉCESSAIRE

Laissez sécher la surface pendant au moins 24 heures. Une fois sèche, poncez légèrement la surface et lissez les imperfections mineures.

Votre mur est prêt à être utilisé comme surface magnétique ou comme base magnétique pour la finition de votre choix.

Utilisez votre Surface Magnétique Smart

Pour une performance optimale, nous vous recommandons d'utiliser les Néo-Aimants Smart ou des aimants en néodymes de haute qualité disponible comme ceux disponible sur www.smartersurfaces.fr

Service à la Clientèle:

Email: servicealaclientele@smartersurfaces.fr

Téléphone (FR): +33 975 181846

Site Web: www.smartersurfaces.fr



GUIDE POUR L'APPLICATION



Cette surface sera prête à être utilisée dans 24 heures.

Je deviendrai une Surface Smart le:

Jour _____ Date _____ Mois _____



Service à la Clientèle:

Email:
servicealaclientele@smartersurfaces.fr

Téléphone (FR):
+33 975 181846

Site Web:
www.smartersurfaces.fr